

15 de junio del 2012
"Año 54 de la Revolución"

Dosificación y cálculo de materiales en la Producción de adocretos con la Máquina Vibrocompactadora "Vibracom"



Molde para 6 adocretos



Adocretos producidos

Datos adjuntos:

- El Hormigón debe ser de 20Mpa cuando su uso se prevé en **pasos peatonales**, una mayor resistencia a compresión es exigida de acuerdo al uso
- Dimensiones de cada adocreto 200x150x100 mm, forma "Corbatín", reflejado en la figura.

Dosificación de la mezcla de hormigón seco (Volumétrica), para paso peatonal

- Árido grueso, granito 5-10 mm (20 litros)
- Árido fino-Arena artificial (40 litros)
- Cemento Portland P-350, (15 kg)
- Agua (relación agua/cemento= 0,35 a 0,40)