

NOTA IMPORTANTE:

La entidad sólo puede hacer uso de esta norma para si misma, por lo que este documento NO puede ser reproducido, ni almacenado, ni transmitido, en forma electrónica, fotocopia, grabación o cualquier otra tecnología, fuera de su propio marco.

ININ/ Oficina Nacional de Normalización

CEMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTENCIA INICIAL. ESPECIFICACIONES

High initial resistance Portland cement. Specifications

Descriptores: Cemento Portland; Especificación.

3. Edición

Marzo 2001

ICS: 91.100.10

REPRODUCCION PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de La Habana.
Teléf.: 30-0835 Fax: (537) 33-8048 E-mail: ncnorma@ceniai.inf.cu

Prefacio

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba que representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La preparación de las Normas Cubanas se realiza generalmente a través de los Comités Técnicos de Normalización. La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en evidencias de consenso.

Esta norma ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización del Cemento (NC/CTN 22) en el que están representadas las instituciones siguientes:

- Ministerio de la Industria Básica
- Ministerio de la Construcción
- Ministerio Educación Superior
- Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Ministerio del Azúcar
- Poder Popular
- Centro Nacional de Envase y Embalaje
- Oficina Nacional de Normalización
- Unión de Empresas de Asbesto Cemento
- TICONS

Sustituye a la NC 54-226:1982 .

Modifica los índices de MgO hasta del 5 % máximo, el SO₃ hasta el 3,5 máximo, la pérdida por ignición hasta 4 % máximo, el residuo insoluble hasta 4 % máximo y la resistencia a compresión a las 24 h de 160 kgf/cm² a 150 kgf/cm²

Se incluye la resistencia a compresión a 28 días para ambos grados de calidad.

Ó NC, 2001

Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:

**Oficina Nacional de Normalización (NC).
Calle E No. 261 Ciudad de La Habana, Habana 3. Cuba.**

Impreso en Cuba

CEMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTENCIA INICIAL. ESPECIFICACIONES

1 Objeto

Esta norma establece los requisitos, clasificación y designación que deben cumplir los cementos Portland de alta resistencia inicial que se utilicen en trabajos de construcción.

2 Referencias Normativas

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Cubana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdos sobre la base de ellas que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las normas citadas seguidamente. La Oficina Nacional de Normalización posee en todo momento la información de las normas internacionales, regionales y cubanas en vigencia.

NC 54-204:2000 Cemento -Términos y definiciones
NC 54-206:2000 Cemento Portland - Análisis químico de arbitraje
NC 54-207:2000 Cemento - Ensayos físico-mecánicos
NC 54-208:2000 Cemento - Muestreo y preparación de las muestras
NC 54-212:2000 Cemento - Almacenamiento y Transportación

3 Términos y definiciones

A los fines de esta Norma Cubana se aplican los términos y definiciones establecidos en la NC 54-204.

4 Clasificación y designación

El producto se clasifica en dos grados de calidad de acuerdo a la resistencia a la compresión a las 24 horas expresada en kgf/cm^2 .

El producto se designa con las letras que inician el nombre, separadas por un guión del valor numérico de la resistencia a la compresión a las 24 h .

a) Cemento Portland de alta resistencia inicial 120: **PARI 120**

b) Cemento Portland de alta resistencia inicial 150: **PARI 150** .

5 Requisitos y métodos de ensayo

Los requisitos que tienen que cumplir los diferentes grados de Cemento Portland de alta resistencia inicial, así como los métodos de ensayo a emplear aparecen en la tabla 1 .

Tabla 1

Índice	Requisitos	UM	PARI 120	PARI 150	Método de ensayo
Físico	Retenido de tamiz 4 900 malla (máx.)	%	6,0	6,0	NC 54-207
	Tiempo fraguado inicial (mín.)	min	45	45	
	Tiempo fraguado final (máx.)	h	10	10	
	Estabilidad de volumen por Le Chatelier (mín.)	mm	10	10	
Mecánicos	Resistencia a la compresión (mín.) 1 día	kgf/cm ² (MPa)	120 (12,0)	150 (15,0)	
	3 días		225 (22,5)	275 (27,5)	
	28 días		350(35,0)	450 (45,0)	
Químicos	Pérdida por ignición (máx.)	%	4,0	4,0	NC 54-206
	Residuo insoluble (máx.)	%	4,0	4,0	
	Oxido de Magnesio (máx.)	%	5,0	5,0	
	Trióxido de Azufre (máx.)	%	3,5	3,5	

El producto se aceptará si los resultados de ensayos cumplen con los requisitos establecidos en la tabla 1.

6 Muestreo

Se realizará según lo establecido en la NC 54-208 .

7 Almacenamiento y transporte

Se realizará según lo establecido en la NC 54-212 .

8 Marcado, etiquetado y embalaje

El cemento que cumpla con esta Norma Cubana será identificado en el envase, en el certificado de entrega o en cualquier documentación adjunta, con los datos siguientes:

- Nombre y designación del producto
- Nombre de la empresa productora
- Número del lote
- Calidad entregada
- Fecha de producción
- Referencia a esta Norma Cubana.

Bibliografía

Cemen Standars of the World. Cembureau, The European Cement Association. Edition1985.